

LACA CATALIZADA SEMIMATE: 10M99



CARACTERÍSTICAS

Laca Catalizada al ácido de dos componentes elaborado con materias primas de excelente calidad que permite obtener un acabado para madera transparente y semimate, con buena adherencia, dureza y Tersura.

USOS

- ✓ Laca para todo tipo de Madera y MDF, que no tenga una exposición directa al sol, a la intemperie o a la humedad como mesas, bibliotecas y muebles en general.

VENTAJAS

- ✓ Alta dureza
- ✓ Rápido secado
- ✓ Excelente rendimiento
- ✓ Fácil manejo
- ✓ Buena resistencia físico-química

REF.	COLOR
10M99	TRANSPARENTE SEMIMATE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD (Segundos, Copa Ford No.4 a 18°C)	17 - 23
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	38 ± 2
PESO POR GALÓN (Kg/Gl)	3.60 ± 0.20
BRILLO (60°)	15 - 25
RENDIMIENTO(A 25 micras) m ² /gal) m2/gal	45 ± 2
(*) Los rendimientos suministrados son una guía teórica para aplicar de 1 a 2 manos. El rendimiento real, puede variar, del estado de la superficie, de las pérdidas de pintura por los métodos y equipos de aplicación o de la absorción por la porosidad del sustrato.	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar la Laca, debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad, y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ✓ Realizar un pre acondicionamiento a la madera o MDF, corrigiendo cualquier imperfección que pueda alterar un acabado de excelente calidad y una buena adherencia. Aplicar las manos necesarias de sellador o fondo- sellador hasta que los poros queden completamente cubiertos y la superficie quede tersa.
- ✓ Si se desea dar color a la madera para resaltar las vetas, se pueden utilizar los tintes de Pinturas Súper realizando la aplicación directa o diluida sobre la superficie, antes de aplicar el sellador o después de haber sellado el poro.
- ✓ Los tintes por ser mezcla de solventes no generan ningún tipo de película final, solamente generan color. Es importante dejar evaporar este producto para que no queden trazas de solventes atrapados entre capas de sellador o Laca

APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar bien el componente A (laca), con una espátula limpia. Agitar el componente B (catalizador).
- ✓ Mezclar 20 partes de laca con 1 parte del Catalizador (relación en volumen de 20 a 1), que corresponde con las cantidades suministradas.
- ✓ Se debe efectuar la mezcla en la proporción recomendada ya que el exceso de catalizador puede acelerar excesivamente el secado hasta llegar al cuarteamiento y el uso de una cantidad insuficiente puede ocasionar secado incompleto.



- ✓ Preparar únicamente la cantidad necesaria en el momento de aplicación porque el tiempo de vida de la mezcla (componente A + componente B) es de 6-8 horas a partir del instante en que se unen las dos partes.
- ✓ Es recomendable dejar en reposo la mezcla de los dos componentes durante 10-15 minutos antes de comenzar con la aplicación (tiempo de inducción), esto con el fin de minimizar la espuma atrapada que se genera por la agitación y para hacer más efectiva la reacción.
- ✓ Aplicar el producto con pistola. No debe aplicarse en capas muy gruesas porque se puede presentar arrugamiento y secado deficiente. Aplicar 2 a 3 manos.
- ✓ Los equipos de aplicación se deben limpiar con thinner inmediatamente después de su uso.

SECADO

TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C)¹	Libre de polvo	10 - 12 minutos
	Al tacto	25 - 30 minutos
	Al manejo	55 – 65 minutos
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.		

RECOMENDACIONES

- ✓ Es recomendable dejar en reposo la mezcla de los dos componentes durante 10 minutos antes de comenzar con la aplicación para hacer más efectiva la reacción.
- ✓ Se debe efectuar la mezcla en la proporción recomendada ya que el exceso de catalizador puede acelerar excesivamente el secado hasta llegar al cuarteamiento y el uso de una cantidad insuficiente puede ocasionar secado incompleto.
- ✓ Preparar únicamente la cantidad necesaria en el momento de aplicación porque el tiempo de vida de la mezcla (componente A + componente B) es de 6 - 8 horas a partir del instante en que se unen las dos partes.
- ✓ Se debe evitar la aplicación del producto cuando la humedad relativa supera 70% para evitar inconvenientes de humedad atrapada y tiempos de secado más largos.
- ✓ No adicionar ningún tipo de disolvente, carga o catalizador diferente porque pueden generar incompatibilidad, afectación del buen resultado de las propiedades finales y de la vida útil de la mezcla.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.



ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

