

BARNIZ MATE: 11B92



CARACTERÍSTICAS

Barniz sintético a base de resinas alquídicas, con secamiento rápido, excelente brillo y buena resistencia a la luz.

No contiene Plomo.

USOS

Indicado para todo tipo de superficie, protegiéndolas y decorándolas.

VENTAJAS

- ✓ Excelente nivel de matizado
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Buena nivelación

REF.	COLOR
11B92	TRANSPARENTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad (KU)	110 - 115
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	36 ± 2
PESO POR GALÓN (Kg/Gl)	3.40 ± 0.20
Rendimiento (Teórico) 2 manos (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica) (m²/Galón)	20 – 35
<p>(*) Los rendimientos suministrados son una guía teórica para aplicar de 1 a 2 manos. El rendimiento real, puede variar, del estado de la superficie, de las pérdidas de pintura por los métodos y equipos de aplicación o de la absorción por la porosidad del sustrato.</p>	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Remueva toda la contaminación de la superficie a pintar mediante el lavado con un limpiador apropiado, enjuague y espere a que la superficie se encuentre totalmente seca. Los restos de pintura vieja deben ser removidos mediante raspado o lijado para obtener una superficie lisa y debe ser sellada con el primer apropiado.

- ✓ Ladrillo

Aplicar directamente sobre la superficie.

- ✓ Metálicas

La superficie debe tener anticorrosivo.

APLICACIÓN

- ✓ Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización.
- ✓ En madera sin pintura se debe aplicar una mano de Barniz diluido en proporción de un galón de producto con ¼ de varsol.
- ✓ Para aplicación con brocha o rodillo se recomienda diluir cada galón de producto con máximo 1/8 de varsol.
- ✓ Para aplicación con pistola adicionar máximo 1/4 de varsol.
- ✓ Agitar hasta completa incorporación.
- ✓ Aplicar 2 a 3 manos dando un tiempo de secado entre manos de 4 – 6 horas.
- ✓ Para su manipulación dejar secar mínimo 24 horas.



SECADO

TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C) ¹	Libre de polvo	30 - 40 minutos
	Al tacto	2 – 3 horas
	Al manejo	5 – 6 horas
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.		

RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas (como lacas nitrocelulósicas o vinilos) debido a la incompatibilidad de los sistemas.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner y/o varsol.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333
Servicio al cliente: 893 0726
Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752
Email: ventas@pinturassuper.com
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Empresa colombiana

