

## ESMALTE SINTETICO SUPER: 12E



### CARACTERÍSTICAS

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas, con secamiento rápido, excelente brillo y buena resistencia a la luz. Por su alto porcentaje de sólidos presenta un mayor rendimiento con respecto a los esmaltes industriales.

No contienen Plomo

### USOS

Indicado para todo tipo de superficie, protegiéndolas y decorándolas

### VENTAJAS

- ✓ Excelente brillo
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Buen secado
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Excelente nivelación
- ✓ Gran durabilidad y resistencia

REF.	COLOR	REF.	COLOR
12E09	Gold tonner	12E21	Anolok
12E11	Azul entonador	12E22	Anolok champaña
12E12	Verde entonador	12E23	Anolok verdoso
12E15	Aluminio mezcla	12E24	Anolok dorado
12E16	Anolok bronce	12E25	Blanco mate
12E17	Anolok champaña verdoso	12E26	Negro mate



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD (KU)	12E09 12E11 12E12 12E15	105-110
	12E16 12E17 12E21 12E22 12E23 12E24	100-105
	12E25 12E26	110-115
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	Colores	40 ± 2
	Mate	55 ± 2
PESO POR GALÓN (Kg/Gl)	12E09	3.40 ± 0.20
	12E11	3.38 ± 0.20
	12E12	3.39 ± 0.20
	12E15	3.40 ± 0.20
	12E16	3.37 ± 0.20
	12E17	3.40 ± 0.20
	12E21	3.43 ± 0.20
	12E22	3.40 ± 0.20
	12E23	3.42 ± 0.20
	12E24	3.37 ± 0.20
	12E25	4.83 ± 0.20
12E26	4.12 ± 0.20	
Rendimiento (Teórico)(*) 2 manos (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica)( m <sup>2</sup> /Galón)	25 - 40	



## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Remueva toda la contaminación de la superficie a pintar mediante lavado con un limpiador apropiado, enjuague y espere a que la superficie se encuentre totalmente seca. Los restos de pintura vieja deben ser removidos mediante raspado o lijado para obtener una superficie lisa y debe ser sellada con el primer apropiado.

- ✓ Superficies ferrosas

Aplice anticorrosivo para asegurar que el esmalte tenga mejor fijación y brillo. Sobre superficie no ferrosa como Aluminio, galvanizados y metales pulidos aplicar una capa delgada de Wash-Primer.

- ✓ Madera – estuco

Aplicar directamente sobre la superficie.

## APLICACIÓN

- ✓ Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización.
- ✓ Para dar el acabado, las superficies ferrosas se deben acondicionar con Anticorrosivo o Superanticorrosivo.
- ✓ En el caso de superficies no ferrosas (aluminio, galvanizado, hojalata) se debe aplicar previamente Wash Primer y luego una mano de Anticorrosivo o Superanticorrosivo.
- ✓ En madera sin pintura se debe aplicar una mano de Esmalte diluido en proporción de un galón de producto con ¼ de varsol.
- ✓ Para aplicación con brocha o rodillo se recomienda diluir cada galón de producto con máximo 1/8 de varsol.
- ✓ Para aplicación con pistola adicionar máximo 1/4 de varsol.
- ✓ Agitar hasta completa incorporación.
- ✓ Aplicar 2 a 3 manos dando un tiempo de secado entre manos de 4 – 6 horas.
- ✓ Para su manipulación dejar secar mínimo 24 horas.

## SECADO

TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C) <sup>1</sup>		COLORES	MATE
	Libre de polvo	1 – 2 horas	45-60 Min.
	Al tacto	3 – 4 horas	2-3 Horas
	Al manejo	7 – 8 horas	5-6 Horas

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.



### RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas (como lacas nitrocelulósicas o vinilos) debido a la incompatibilidad de los sistemas.

### LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

### ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

### MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

### CONTÁCTANOS

**PBX:** 827 0204 / 893 1333  
**Servicio al cliente:** 893 0726  
**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752  
**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)  
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)  
**Empresa colombiana**

