

**VINILO BLANCO TIPO III: 15V01**



**CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricada con una resina vinil-acrítica y materias primas que le confieren excelentes propiedades. Es un producto con buen rendimiento, óptima adherencia y facilidad de aplicación.
- ✓ Es un producto con buen rendimiento, buena lavabilidad, buena resistencia al salpique y a la abrasión, excelente cubrimiento, óptima adherencia y facilidad de aplicación.

**USOS**

Para la protección y decoración de espacios interiores, en aplicación que no requieren alta durabilidad, como techos, cielos rasos, zócalos y para dar primeras manos.

**VENTAJAS**

- ✓ Buen rendimiento
- ✓ Óptima adherencia
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buen poder cubriente ( $\geq 97\%$ )\*

\*No aplica para pinturas a partir de bases acentuadas (accent o clear) y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente

REF.	COLOR
15V01	Blanco



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Viscosidad (KU)</b>	120 - 125	
<b>PESO POR GALÓN (Kg/Gl, 25oC)</b>	5.65 ± 0.20	
<b>PORCENTAJE DE SOLIDOS (%)</b>	55 ± 2	
<b>Poder de Cubrimiento<sup>1</sup> (%)</b>	Mínimo 97	
<b>Rendimiento (TEÓRICO<sup>3</sup> m<sup>2</sup>/gal (A 2 manos)</b>	Obra nueva sobre estuco	20 – 25
	Repinte sobre color diferente	25 – 35
	Repinte sobre color similar	35 – 40
<sup>(3)</sup> El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, al espesor de aplicación y al equipo de aplicación empleado.		

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza.
- ✓ Se debe resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar al acabado.
- ✓ Si la superficie es brillante o lisa, lijar o limpiar para obtener mayor adherencia.
- ✓ Para eliminar pinturas aplicadas con antelación, se recomienda emplear cepillo de alambre y/o raquetas metálicas, lijar y limpiar.

## APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia.
- ✓ Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por ¼ de agua.
- ✓ Para aplicar con pistola diluir en una relación de 1 galón de producto por 30% de agua.
- ✓ Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado.
- ✓ Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo.
- ✓ Los equipos de aplicación se limpian con agua.
- ✓ No lavable.



### SECADO

<b>TIEMPO DE SECADO</b> (50% Humedad relativa, 25°C)	<b>Libre de polvo</b>	15 - 30 minutos
	<b>Al tacto</b>	30 – 60 minutos
	<b>Al manejo</b>	2 - 4 horas
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.		

### RECOMENDACIONES

- ✓ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

### LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con agua.

### ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

### MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

### CONTÁCTANOS

**PBX:** 827 0204 / 893 1333  
**Servicio al cliente:** 893 0726  
**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752  
**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)  
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)  
**Empresa colombiana**

