

ENDURECEDOR POLIURETANO: 21P20



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de Isocianato Alifático y solventes

USOS

Como acelerador de secado en los poliuretanos

VENTAJAS

✓ Rápido secado

REF.	COLOR
21P20	Transparente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS			
SECADO LIBRE DE POLVO, MANEJO, TACTO	No aplica	VISCOSIDAD (Copa Ford No.4), T (20°C)	16 – 22 segundos.
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	55 ± 2 %	PESO POR GALÓN (Kg/Gl)	3.92 ± 0.20 Kg/ Galón



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Realizar la preparación previa de la superficie aplicando los fondos y masillas necesarios, lijando y limpiando perfectamente.

APLICACIÓN

Mezclar en volumen 4 partes de poliuretano, una parte de endurecedor (21P20) y 2 partes de ajustador (21PA01T). Dejar un tiempo de inducción de 15 minutos y aplicar con pistola

RECOMENDACIONES

En el sistema poliuretano, el uso de endurecedores de otra marca o de otro tipo y de thinner diferente al recomendado puede generar incompatibilidad, afectación del buen resultado de las propiedades finales y de la vida útil de la mezcla.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

