

ANTICORROSIVO SINTÉTICO: 13A



CARACTERÍSTICAS

Anticorrosivo en base a resinas Alquílicas, pigmentos, cargas y solventes de tipo alifático, para obtener acabado brillante o mate, que proporcionan buena resistencia a la corrosión y flexibilidad.

USOS

- ✓ Se utiliza para proteger superficies metálicas interiores y exteriores, libres de contaminación industrial como rejillas y ornamentación.

- ✓ Se emplea como imprimante para la aplicación de esmaltes súper.

VENTAJAS

- ✓ Acabado mate o brillante.
- ✓ Alto rendimiento.
- ✓ Buena adherencia.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buen secado.
- ✓ Amplia gama de colores.

REF.	COLOR	REF.	COLOR
MATE			
13A01	Gris	13A06	Verde
13A02	Rojo	13A07	Azul
13A04	Blanco	13A08	Ocre
13A05	Negro mate	13A09	Verde oliva
BRILLANTE			
13A03	Negro brillante	13A10	Blanco brillante



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS							
REF	VISCOSIDAD (KU)	DENSIDAD (Kg/gal)	% SÓLIDOS	SECADO ⁽¹⁾			RENDIMIENTO ⁽²⁾ (a 2 mil) m ² /gal
				LP (min)	TC (h)	MA (h)	
13A	105 - 115	(3,34 – 4,95) ± 0,20	(40 – 56) ± 2	30 - 50	1.5 – 4	4 - 8	40 - 50

(1). Los tiempos de secado dependen de la temperatura, de la humedad y el espesor de película aplicado, los datos suministrados en este documento se tomaron a 25° C y 50% humedad relativa; donde LP: Secado libre de polvo, TC: Secado al tacto y MA: Secado al manejo.
(2). El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, la técnica de aplicación y al espesor de aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el anticorrosivo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ✓ Si la superficie se encuentra en malas condiciones o presenta pintura antigua se debe eliminar mediante el uso de removedor Súper, raspado o lijado y hacer un proceso de limpieza completo.
- ✓ Si la superficie se encuentra en buenas condiciones se debe lijar y retirar el polvo.
- ✓ En metales no ferrosos aplicar una capa delgada de wash primer Súper para promover la adherencia del anticorrosivo.

APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar el producto con una espátula limpia.
- ✓ Se debe utilizar la proporción adecuada de disolvente y dar tiempo de secado entre manos de 1 hora; (3 horas en el caso del 13A03 Negro brillante).
- ✓ Para aplicación con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de anticorrosivo experto por 1/8 de galón de varsol o un 1/16 de thinner. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo con la superficie.
- ✓ Para aplicación con pistola convencional diluir en una relación de 1 galón de anticorrosivo experto por ¼ de galón de varsol o un 1/8 de thinner. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo con la superficie.
- ✓ Los equipos de aplicación se limpian con varsol o thinner.
- ✓ No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas porque conlleva al cortado del producto debido a la incompatibilidad de los sistemas.



RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas (como lacas nitro celulósicas o vinilos, etc...) debido a la incompatibilidad de los sistemas.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ Al tener contacto directo con la piel o los ojos enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica de inmediato si se prolongan los síntomas.
- ✓ Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333
Servicio al cliente: 893 0726
Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752
Email: ventas@pinturassuper.com
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Empresa colombiana

